



TRICOLOR®

ALTO TRAFICO 233 - COLOR

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Tipo

Pintura base agua especialmente diseñada para el pintado de pisos. Se caracteriza por su excelente adherencia, rápido secado y buena resistencia a la abrasión.

Usos recomendados

Pintado de pisos de multicanchas, gimnasios y bodegas de concreto y asfalto.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Según cartilla

Terminación: Mate

Peso específico (kg/lt): 1.35 ± 0.02 (blanco)

Viscosidad (UK): 80 - 90

Rendimiento Teórico: 57 m²/gln en una mano

Tiempo de Secado (a 25°C y 60% HR):

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
30 – 45 min	4 – 6 hrs	6 hrs	-

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

Estabilidad de Envasado

24 meses en envase sellado sin abrir y almacenado a 25 °C.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Preparación de Superficie

Limpiar y eliminar todo tipo de residuos y pintura antigua suelta o mal adherida. Si la superficie es de concreto nuevo debe tratarse con una solución preparada de 3 a 4 volúmenes de agua y 1 volumen de ácido muriático, para posteriormente lavar con abundante agua y dejar secar por 48 horas en condiciones ambientales favorables. Para superficies nuevas aplicar una capa de Sellador Acrílico.

Condiciones de Aplicación

Se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5°C y la humedad relativa del aire sea inferior a 80%. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

Número de manos Recomendadas: 2

(dependiendo del tipo de superficie y del color de fondo a cubrir)

Diluyente: Agua

Dilución: 0.4 litros por galón máximo para brocha o rodillo. 0.8 litros por galón máximo para pistola convencional. 0.4 litros por galón máximo para airless.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Pintar en ambientes ventilados. Evitar el contacto con la piel.

Para mayor información consultar Hoja de Seguridad.

R-OEDEDE-003

Revisión: FGB-03

Fecha de emisión: 16.08.2006

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.

ESTA VERSION ANULA TODAS LAS ANTERIORES