DESSO Revestimiento textil - Losetas

Essence

Descripción del producto EN 1307

Fabrication	ISO 2424		Tuftado 1/10 “					
Aspecto	ISO 2424		Bucle					
Método de tintada			Tintado en masa					
Tamaño de losetas	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68” x 19,68” (20 losetas par caja)					
Soporto primario	ISO 2424		Poliéster lámina					
Soporto secundario	ISO 2424		DESSO ProBase Polyver®					
Tipo de fibra	ISO 2424		BCF Poliamida 6					
Altura total	ISO 1765	mm	5.5	inch	0.2			
Altura de fibra	ISO 1766	mm	2.6	inch	0.10			
Peso total	ISO 8543	g/m²	3900	oz/yd²	115.1			
Peso de fibra total	ISO 2424	g/m²	500	oz/yd²	14.8			
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	g/m²	310	oz/yd²	9.1			
Densidad de fibra	ISO 8543	g/cm³	0.119	lb/in³	0.0043			
Puntadas	ISO 1763	/dm²	1580	/yd²	132104			
Carga electrostática	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Resistencia vertical	ISO 10965	Ohm	-					
Resistencia horizontal	ISO 10965	Ohm	-					
Clasificación para uso	EN 1307		33 Comercial - uso extenso					
Clase de lujo	EN 1307		LC 1					
Estabilidad dimensional	EN 986	%	≤ 0,20					
Aislamiento del sonido de impacto ΔL_w	ISO 10140	dB	24					
Absorción del sonido	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s	0.01	0.01	0.05	0.17	0.29	0.31
Reducción del sonido	ISO 354	α_w	0.15					
Resistencia térmica	ISO 8302	m².K/W	0.040					
Inflamabilidad	EN 13501-1		Bfl - s1 (suelta a prueba)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		835EB08F					

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Producido por:
Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

Bfl-s1 DS

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

cradle to cradle BRONZE

Los Productos de Suelos Tarkett deben ser instalados en total acuerdo con las Instrucciones de Instalacion de DESSO y cumpliendo las normas comerciales establecidas. Una limpieza regular y un programa de mantenimiento es eficaz y fundamental para mantener un alto nivel de apariencia. Los Productos de Suelo Tarkett solo deben ser usados como cubresuelos. Nota: Tarkett se reserva el derecho de cambiar esta especificación sin previo aviso; los cambios están sujetos a las tolerancias de producción normales. Para conseguir las versiones mas actuales de las Especificaciones Tecnicas, visiten la pagina de internet: professionals.tarkett.com

ES-20180918

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett