

OLEO OPACO

Producto base solvente



Producto: Base solvente, formulada en base a resinas alquídicas largas en aceite, pigmentos orgánicos e inorgánicos, extenders adecuados y aguarrás mineral como solvente. Pintura libre de Plomo, Mercurio, Cromo y Metales pesados, cumple normas de atoxicidad ASTM-F-963 para los EEUU y EN-71-3 para la Comunidad Europea.

Usos: Pintura de imprimación-terminación de gran adherencia, excelente poder cubriente y durabilidad. Pintura solo de uso **INTERIOR**. Protege superficies de yeso, madera sólida y sus derivados como Fibropaneles (MDF), superficies alcalinas como el cemento, deben ser selladas o imprimadas previamente, con Sellador Acrílico o Látex antes de pintar con el Oleo. Para el caso de protección de puertas de madera, su duración depende de un correcto sellado de sus dos caras, más el sellado de sus cantos, que evite la penetración de humedad por capilaridad, especialmente de la zona inferior de la puerta.

Aplicación: La superficie a pintar se debe encontrar limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite o cualquier agente desmoldante. Lijar si es necesario. No aplicar sobre pintura antigua en mal estado. **En caso de tratarse de una superficie nueva o antigua ya contaminada con hongos, proceder primero a desinfectar con Hipoclorito de Sodio antes de pintar.** No pintar si la temperatura ambiente se encuentra bajo los 10° Celcius y la humedad relativa está sobre el 80%.



ESTABILIDAD DE ALMACENAJE

La estabilidad garantizada del producto es de 36 meses en envases herméticamente cerrados 10-20°C y H.R. menor a 80%



NORMATIVA VIGENTE

Cumpliendo con las normas de atoxicidad ASTM-F963 para los EE.UU. EN-71-3 para la comunidad europea. No es inflamable; respeta al medioambiente y a las personas

Parámetro

Valor

Color	Blanco y colores a pedido
Tipo de resina	Alquídica
Brillo	Mate
Resistencia a la Humedad	Buena
Rendimiento	45 ± 5 m2/Galón/Mano, según absorción del sustrato
Número de manos	Dos
Ambiente	Solo uso Interior
Dilución	Máximo 250 cc por Galón
Solvente	Aguarrás Mineral
Secado Tacto	2 a 4 horas
Secado Duro	8 a 12 horas
Repintado	4 a 6 horas