

STAIN POLIDECOR



Producto: Producto para la protección de la madera con acción triple protección solar: filtro solar, absorbedor UV y estabilizador UV. Formulado con resinas alquídicas muy largas en aceite de gran penetración en la madera, pigmentos resistentes a la radiación UV, fungicidas, **antitermitas** y aguarrás mineral. Pintura libre de Plomo, Mercurio, Cromo y Metales pesados, cumple normas de atoxicidad ASTM-F-963 para los EEUU y EN-71-3 para la Comunidad Europea.

Usos: Barniz de Impregnación, especialmente formulado para ser aplicada sobre superficies de maderas nuevas, producto de gran adherencia, flexibilidad, durabilidad exterior y resistencia a la radiación UV.

Aplicación: La superficie a pintar se debe encontrar limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite o cualquier agente desmoldante. Lijar si es necesario. No aplicar sobre superficies pintadas. No pintar si la temperatura ambiente se encuentra bajo los 10° Celsius y la humedad relativa está sobre el 80%.

Almacenamiento: Producto almacenado en un lugar seco, fresco y ventilado, alejado de fuentes de calor, conservado en su envase original debidamente sellado, tiene una duración de 36 meses.



ESTABILIDAD DE ALMACENAJE

La estabilidad garantizada del producto es de 36 meses en envases herméticamente cerrados 10-20°C y H.R. menor a 80%



NORMATIVA VIGENTE

Cumpliendo con las normas de atoxicidad ASTM-F963 para los EE.UU. EN-71-3 para la comunidad europea. No es inflamable; respeta al medioambiente y a las personas

Parámetro	Valor
Tipo de resina	Alquídica
Acabado	Mate Natural
Resistencia a la Humedad	Excelente
Rendimiento	40 m2/Galón/Mano, según porosidad de la madera
Ambiente	Interior-Exterior
Dilución	No necesita
Solvente	Aguarrás Mineral
Número de manos	Tres para máxima protección
Secado tacto	4 a 6 horas
Secado Duro	8 a 12 horas
Repintado	12 horas mínimo

