

FICHA TÉCNICA

Descripción del producto

Revestimiento intumescente base solvente, desarrollado para la protección del acero expuesto directo al fuego, retardando el colapso de las estructuras. El Cerefire X-200 protege para factores desde F-15 hasta F-90, dependiendo de la masividad de la estructura.

Usos recomendados

Estructuras de acero al carbono, como galpones y edificios, que se requieran proteger de la acción del fuego, para retardar el colapso de la estructura y entregar más tiempo para la evacuación.

Certificados

Idiem, en ensayos según la Norma Chilena NCh 935/1 of. 97 bajo el registro N° 300.465

Propiedades

Propiedad	Descripción	Propiedad	Descripción
Colores	Blanco Invierno	VOC	> 380 g/l
Terminación	Mate	Limpieza de Equipos	Jotun Thinner #7, Jotun Thinner #16
Sólidos en Volumen	55 +/- 1%	Forma de Suministro	Balde de 4 gl
Viscosidad (25°C)	90 +/-5 KU	N° de Componentes	1
Peso Específico (20°C)	1,34 kg/l	Resistencia al Calor	Según masividad y espesor aplicado

Espesor de Película Seca recomendada por capa

Propiedad	Espesor de Película		Rendimiento Teórico [m ² /gl]
	Seca [μm]	Húmeda [μm]	
Mínimo	150	270	13.9
Máximo	300	660	5.7
Recomendado	200	365	10.4

El espesor final recomendado dependerá del factor de resistencia al fuego (FR) requerido y la masividad de la estructura, el cual está detallado en la tabla siguiente:

MASIVIDAD m ⁻¹	RESISTENCIA AL FUEGO			
	F - 15	F - 30	F - 60	F - 90
60	400	400	750	1400
70			800	1500
80			850	1600
90			900	1650
100		450	950	1750
110			1000	
120			1050	
130		500	1100	
140			1150	
150			1200	
160		550	1250	
170			1300	
180			1350	
190		600	1400	
200			1450	
210			1500	
220		650	1550	
230			1600	
240			1650	
250		700	1700	
260			1750	
270				
280		750		
290				
300				
310		800		
320	450			
330				
340		850		
350				
360				
370		900		
380	500			
390				

Preparación de Superficies

Para asegurar una adecuada adherencia, todas las superficies deben estar limpias, secas y exentas de contaminantes.

Sustrato	Preparación de Superficies
Acero al carbono recubierto con anticorrosivo	Anticorrosivo compatible, limpio, seco y sin daños. respetando tiempos de repintado
Acero al carbono galvanizado	La superficie debe estar limpia, libre de óxido de zinc, seca, con aspecto rugoso, pero sin aristas.

Aplicación

Herramientas de Aplicación: Brocha, rodillo, pistola convencional o equipo airless.

El Cerefire X-200 se fabrica con la viscosidad adecuada para su aplicación, por lo que el producto no se diluye. El diluyente Jotun Thinner N°7, el Jotun Thinner N°16 o Diluyente AR-200 sólo se ocupa para la limpieza de equipos, en caso de requerir dilución consultar con su proveedor.

Guía de aplicación a pistola airless:

- Presión recomendada 2700 – 3000 PSI
- Boquilla 19 - 23
- Comprobar que los filtros estén siempre limpios

Tiempos de Secado y Curado

Temperatura del Sustrato	23°C, HR < a 80%
Secado al tacto	1 hr
Secado para repintar (Mín)	5 hrs
Secado para repintar (Máx)	No tiene
Curado	3-4 días

El secado de este producto produce evaporación de solventes, por lo tanto, las variaciones de temperatura y humedad pueden alterar el tiempo de secado y características del producto. Los tiempos de secado indicados se realizaron en condiciones controladas de laboratorio y en los espesores recomendados.

Para realizar mediciones de espesor seco, se debe esperar que la pintura haya evaporado la totalidad de los solventes. A temperaturas sobre 10°C promedio se debe esperar entre 3 y 4 días, y a temperaturas promedio menores se debería esperar al menos 7 días antes de realizar las mediciones de espesor seco.

Compatibilidad

Capas Previas	Pilot QD Primer, Penguard Express, Penguard Express ZP, Penguard HSP, Penguard HSP ZP, Resist 78*, Resist 86*, Barrier 80*, Barrier 90*, Barrier ZEP*, Barrier Plus*, Jotamastic 70, Jotamastic 80, Jotamastic Smart Pack.
Capas Siguietes	Conseal Touch-Up, Pioner Topcoat, Hardtop AX, Hardtop XP

*: EL Cerefire X-200 no debe ser aplicado directo sobre un revestimiento orgánico o inorgánico de zinc, sino que antes se debe aplicar un sello compatible: Penguard Primer o Penguard TieCoat 100.

Formatos de envases

SKU	Nombre	Volumen Envase [gl]	Contenido [gl]
12113630	CEREFIRE X-200 BLANCO	4	4

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco y bien ventilado, alejados de toda fuente de ignición y calor. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

Tiempo de vida de almacenaje a 20 °C: 24 meses.

Salud y Seguridad

Este producto es sólo para uso profesional. Los aplicadores y operarios deberán estar capacitados y contar con el equipo para mezclar, agitar y aplicar las pinturas correctamente. Los aplicadores deberán utilizar equipos de protección personal adecuados.

Nota

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo con el avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de estos datos técnicos sin previo aviso.