



TRICOLOR
CONSTRUCCIÓN

ESMALTE IMPERMEABILIZANTE SUPERIOR 8381-color

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tipo

Producto especial para muros expuestos a la intemperie, formulado en base a un polímero acrílico modificado, autorreticulante, y de escasa reemulsionabilidad, con pigmentos altamente estables a la luz y a los agentes químicos. Por lo tanto, este producto presenta excelente protección contra la radiación solar, agentes climáticos y muy buena resistencia en zonas costeras. Es además, un producto elastomérico que posee muy buenas propiedades de plasticidad, adherencia y resistencia mecánica.

Usos recomendados

Está diseñado para aplicarse en exteriores de recintos, en todo tipo de paramentos verticales y horizontales expuestos constantemente a lluvias, lloviznas y/o humedad tales como estucos, concreto, empastados, ladrillo, maderas aglomeradas, previamente acondicionados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colores: Blanco y colores a pedido.

Terminación: Brillo velado, tipo cáscara de huevo.

Envases disponibles: Tineta (4 gl) y Tambor (53 gl)

Rendimiento aproximado: 40 m²/gl en una mano, dependiendo de las condiciones de aplicación y estado de las superficies.

Tiempo de secado (a 20°C y 60%HR)

| Tacto | Duro | Repintado Mínimo | Repintado Máximo |
|---------|-----------|---------------------|---------------------|
| 30 min. | 24 horas. | 24 horas. | - |

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores influyen en los tiempos de secado.

Estabilidad del envasado

Mínimo 24 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco, protegido del sol y fuentes de humedad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de superficies

La superficie debe estar firme, seca, libre de polvo, grasas, aceites u otros contaminantes. Sobre superficies de concreto y/o estucos nuevos (previo fraguado de 28 días), deben neutralizarse (quemarse) con una solución de ácido muriático al 20% en agua, y luego eliminar sales remanentes con una brocha seca. En repintados se debe verificar la perfecta adherencia con la pintura anterior. En superficies de acero o fierros se debe aplicar previamente Anticorrosivo.

Condiciones de preparación

No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 5°C y mayor a 35°C. La humedad relativa del aire debe ser inferior a un 80%. No pintar con días de lluvia, niebla o llovizna. Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola convencional.

Número de manos recomendadas: 2 a 3 manos (dependiendo del tipo de superficie y del color de fondo a cubrir). Para instrucciones específicas de impermeabilización, consultar el esquema apropiado

Diluyente: Agua potable.

Dilución: Se suministra con consistencia lista para el uso. En caso necesario, emplear solamente agua potable y diluir a un 25 % para la primera mano.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Evitar el contacto con la piel. Para mayor información, consultar Hoja de Datos de Seguridad del producto.

R-OEDE-003

Revisión: JIV-02

Fecha de emisión: 06.06.2018

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.