

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

### Tipo

Producto Hidrorepelente de acción capilar, formulado a base de un Oligomero de Metilpolisiloxano base solvente, y desarrollado para el tratamiento de materiales de porosidad reducida. Sus agentes de impregnación penetran profundamente en la superficie, y rápidamente desarrollan propiedades repelentes al agua. Se caracteriza por un marcado efecto formador de gotas que, al impedir la retención del agua en el sustrato tratado, evita la aparición de hongos, musgo, líquenes y otros. Este producto es un líquido transparente e incoloro que una vez aplicado, forma una película transparente sin brillo.

### Usos recomendados

Está diseñado para aplicarse en interiores y exteriores de recintos. Se recomienda su uso para el tratamiento de; hormigones armados, estucos, morteros de pega, albañilería de ladrillo, cubiertas, fibrocemento, revoques, texturas y pinturas no brillantes.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Formato de Envase:** Tineta de 5 Gls. y tambor de 53 Gls.

**Color:** Natural.

**Terminación:** No forma Película

Rendimiento aproximado: 30 - 35 m<sup>2</sup>/gl en una mano, dependiendo de las condiciones de aplicación y estado de las superficies.

Tiempo de secado (a 20°C y 60%HR)

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
1 hrs.	24 hrs.	-	-

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

## Estabilidad del envasado

12 meses en envase sellado y almacenado en lugar seco protegido de la intemperie (protegerse del sol directo y del congelamiento)

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

### Preparación de superficies

La superficie debe estar libre de polvo, grasas, aceites u otros contaminantes. Sobre superficies de concreto y/o estucos nuevos (previo fraguado de 28 días), deben neutralizarse (quemarse) con una solución de ácido muriático al 20% en agua, y luego eliminar las sales remanentes con una brocha seca. Sobre superficies pintadas, se debe eliminar pintura suelta, descascarada o en mal estado. Sobre pinturas antiguas con terminación brillante, lijar suavemente para crear puente adherente.

### Condiciones de preparación

No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 5°C y mayor a 35°C. La humedad relativa del aire debe ser inferior a un 80%. No pintar con días de lluvia, niebla o llovizna. Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola convencional.

Número de manos recomendadas: 2, aplicadas húmedo sobre húmedo

Diluyente: Aguarrás mineral. Sólo para limpieza de herramientas.

Dilución: No requiere.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El producto es inflamable por lo que debe mantenerse alejado de fuentes de calor o chispas. Aplicar en ambientes ventilados y evitar contacto con la piel. Para mayor información consultar Hoja de datos de Seguridad.

R - ODEDE - 003

Revisión: JIV - 02

Fecha de Emisión: 12.09.2017