



TRICOLOR®

8253-COLOR LÁTEX SUPERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tipo

Producto formulado en base a un co-polímero acrílico, de buena resistencia mecánica, excelente comportamiento y buena resistencia a la intemperie. Elaborado con pigmentos de gran estabilidad a la luz y su extraordinario poder cubriente y blancura garantiza un alto rendimiento.

Usos recomendados

Está diseñado para aplicarse en interiores y exteriores de recintos. Especialmente recomendado para estucos, concreto, empastados, placa yeso-cartón, yeso, ladrillo, papel, maderas aglomeradas y aislantes de poliestireno expandido de alta densidad, previamente acondicionados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formato de Envase: Tineta de 4 Gls. y tambor de 53 Gls.

Color: Blanco y otros colores según requerimientos, disponible además por tintometría

Tipo de secado: Físico

Terminación: Mate

Peso específico (Kg. /l): 1,40 -1,50 (Blanco)

Viscosidad (UK): 100 – 108 a 25°C

Sólidos en Peso teórico (%): 48 aprox.

Sólidos en Volumen teórico (%): 26 aprox.

Rendimiento Teórico: 50 m²/galón en una mano aplicados a un espesor seco de 1 mil.

Tiempo de secado (a 20°C y 60%HR)

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
30 min. - 1 hora	6 - 8 hrs.	4 - 6 hrs.	-

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

Estabilidad del envasado

24 meses en envase sellado y almacenado en lugar seco protegido de la intemperie (protegerse del sol directo y del congelamiento)

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de superficies

La superficie debe estar firme, seca, libre de polvo, grasas, aceites u otros contaminantes. Sobre superficies de concreto y/o estucos nuevos (previo fraguado de 28 días), deben neutralizarse (quemarse) con una solución de ácido muriático al 20% en agua, y luego eliminar las sales remanentes con una brocha seca. Sobre superficies pintadas, se debe eliminar pintura suelta, descascarada o en mal estado. Las manchas provocadas por filtraciones de humedad se deben sellar previamente con Óleo Opaco Tricolor Construcción. Las superficies alcalinas deben sellarse con Sellador Acrílico Tricolor Construcción.

Condiciones de preparación

No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 5°C y mayor a 35°C. La humedad relativa del aire debe ser inferior a un 80%. No pintar con días de lluvia, niebla o llovizna. Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola convencional.

Número de manos recomendadas: 2 (dependiendo del tipo de superficie y del color de fondo a cubrir).

Diluyente: Agua potable.

Dilución: No requiere. En superficies muy absorbentes puede agregarse hasta 1 litro de agua por galón para primera mano.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Se debe aplicar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel. Para mayor información, consultar Hoja de Datos de Seguridad del producto.

R - ODEDE - 003

Revisión: JIV - 02

Fecha de Emisión: 12.09.2017

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.