



TRICOLOR®

# 9659-COLOR PASTUCO TRICOLOR

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Tipo

Producto acrílico de consistencia pastosa que posee arenas y sílices lavadas y cuyo alto contenido de sólidos en volumen permiten que sea utilizado para reparar grietas, fisuras y desniveles en pisos, losas, albañilería y cadenas.

### Usos recomendados

Está diseñado para aplicarse en interiores y exteriores de recintos. Especialmente recomendado para superficies previamente acondicionadas, tales como hormigón, estuco y albañilería. Permite además la mezcla con cemento, disminuyendo los tiempos de secado, (2 partes de Pastuco Tricolor por 1 de cemento).

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Colores:** Disponible en Blanco de línea, Gris, Ocre y Rojo a pedido

**Envase disponibles:** galones de 6 kg., tinetas de 24 kg. Y en tambores de 300 kg (a pedido).

**Terminación:** Mate

**Peso específico (Kg/L):** 1,68 ± 0,04

**Viscosidad (UK):** 115 – 120

**Rendimiento Aproximado:** 1,0 – 1,5 kg/m<sup>2</sup> en una mano, dependiendo de las condiciones de aplicación y estado de las superficies.

**Tiempo de Secado (a 20°C y 60% HR):**

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
2-4horas	24-48horas	---	---

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

**Estabilidad de envasado:** 12 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco, protegido del sol y fuentes de humedad.

**Limitación de responsabilidad:** Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

### Preparación de Superficies

La superficie debe estar firme, seca, libre de polvo, grasas, aceites u otros contaminantes. Sobre superficies de concreto y/o estucos nuevos (previo fraguado de 28 días), deben neutralizarse (quemarse) con una solución de ácido muriático al 20% en agua, y luego eliminar las sales remanentes con una brocha seca. Posteriormente sellar la superficie con Sellador Acrílico Tricolor. Sobre superficies pintadas, se debe eliminar pintura suelta, descascarada o en mal estado.

### Condiciones de aplicación:

No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 5 °C y mayor a 35 °C. La humedad relativa del aire debe ser inferior a un 80%. No pintar con días de lluvia, niebla o llovizna.

**Diluyente:** Agua para lavar herramientas y utensilios.

**Dilución:** El producto se entrega listo para su aplicación.

**APLICACIÓN:** Se aplica mediante el uso de llana y/o espátula

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Pintar en ambientes ventilados. Evitar el contacto con la piel. Para mayor información consultar Hoja de Datos de Seguridad.

R-OEDE-003

Revisión: JIV-01

Fecha de emisión: 04.12.2017.