

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tipo

Producto base agua, formulado sobre la base de resina acrílica modificada. Diseñado para actuar como relleno de canterías exteriores, sobre estucos y concretos absorbentes. Se caracteriza por su elevada resistencia a la alcalinidad y excelente adherencia, y permite que las capas posteriores de pinturas tengan una terminación más pareja, no se manchen y aumenten los rendimientos prácticos.

Usos recomendados

Está diseñado para aplicarse en interiores y exteriores de recintos. Se recomienda su uso sobre canterías, teniendo cuidado en rellenar todos los intersticios de la superficie. Los excedentes deben ser retirados antes del secado tacto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colores: Blanco

Terminación: Satinado

Rendimiento aproximado: 2.0 – 2.5 Kg. /m² en una mano, dependiendo de las condiciones de aplicación y estado de las superficies.

Tiempo de secado (a 20°C y 60%HR)

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
1 hrs.	24 hrs.	-	-

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

Estabilidad del envasado

12 meses en envase sellado y almacenado en lugar seco protegido de la intemperie (protegerse del sol directo y del congelamiento)

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de superficies

La superficie debe estar firme, seca, libre de polvo, grasas, aceites u otros contaminantes. Las superficies de concreto y/o estucos nuevos (previo fraguado de 28 días), deben neutralizarse (quemarse) con una solución de ácido muriático al 20% en agua, y luego eliminar las sales remanentes con una brocha seca.

En superficies pintadas, eliminar todo vestigio de pintura suelta o pulverizada, a fin de lograr una base firme, seca y limpia. Bajo los tratamientos de superficie recién descritos se obtiene un sustrato apto para una buena adherencia. Sobre el Sellador de Cantería Iris se puede aplicar Látex Construcción, Esmalte al Agua y texturas Iris como terminaciones.

Condiciones de preparación

No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 5°C y mayor a 35°C. La humedad relativa del aire debe ser inferior a un 80%. No pintar con días de lluvia, niebla o llovizna. Se recomienda aplicar con brocha.

Número de manos recomendadas: 1 a 2, dependiendo de las condiciones del sustrato.

Diluyente: Agua potable. Sólo para herramientas de aplicación.

Dilución: No requiere.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Se debe aplicar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel. Consultar Hoja de Seguridad del producto.

R - ODEDE - 003

Revisión: JIV – 02

Fecha de Emisión: 12.09.2017