



TRICOLOR
CONSTRUCCIÓN

BARNIZ VITRIFICANTE POLIURETANO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tipo

Producto formulado sobre la base de resina poliuretánica modificada. Se caracteriza por formar una película de alta flexibilidad, resistente a la abrasión, al desgaste natural y al rayado superficial. Producto de fácil aplicación, resistente a la humedad y a la luz solar debido a la incorporación de un eficiente filtro UV. Disponible en dos terminaciones: Brillante y Semibrillo.

Usos recomendados

Se recomienda para ser usado en pisos exteriores e interiores, en superficies de madera previamente acondicionadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Natural

Terminación: Brillante y Semibrillo

Envases disponibles: Galón, Tineta (5Gls)

Rendimiento Aproximado: 35 m²/gl. en una mano, dependiendo de las condiciones de aplicación y el estado de las superficies.

Tiempo de secado (a 20°C y 60%HR):

Tacto	Duro	Repintado	Dureza Final
2-4 hrs.	12 hrs.	24 hrs.	7 días

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

Estabilidad de envasado

Mínimo 12 meses en envase sellado sin abrir y almacenado a 25 °C.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de superficies

En maderas nuevas se debe lijar suavemente en el sentido de la veta para eliminar asperezas e imperfecciones. La superficie debe quedar limpia, seca, libre de polvo y grasas. Si la madera ha sido previamente barnizada se debe eliminar material suelto mediante lijado, cepillado u otros medios mecánicos hasta que la superficie quede completamente limpia (libre de ceras), lisa y con su veta natural a la vista.

Condiciones de aplicación

Imprimir la madera con una mano de Barniz Vitrificante Brillante, diluido con aguarrás mineral al 50%. Después de 24 horas se debe lijar suavemente la superficie.

Para un acabado brillante es necesario aplicar dos manos de Barniz Vitrificante Brillante, mientras que para un acabado semibrillo, se debe aplicar, luego de la imprimación señalada, una mano adicional de Barniz Vitrificante Brillante sin diluir. Finalmente, se debe aplicar una mano de Barniz Vitrificante Semibrillo, sin diluir.

Para ambas terminaciones disponibles, se debe respetar los tiempos de secado recomendado entre manos. Además, se debe "pasar" lija fina suavemente entre manos para eliminar la fibra y, posteriormente, eliminar el polvo resultante antes de volver a aplicar.

No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 10°C y mayor a 35°C. La humedad relativa del aire debe ser inferior a un 75%. No pintar con días de lluvia, niebla o llovizna.

Para la habilitación del piso, el tránsito normal es después de 48 horas y para movimiento pesado, después de 7 días de aplicada la última mano.

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.