



TRICOLOR®
CONSTRUCCIÓN

BARNIZ MARINO BRILLANTE CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tipo

Resina Alquídica larga en aceite. Producto formulado sobre la base de resinas sintéticas y pigmentos seleccionados de alta resistencia. Forma películas elásticas de gran durabilidad, de fácil aplicación y alta resistencia a la luz solar debido a la incorporación de un eficiente filtro UV. Los colores de la línea realzan la veta natural de la madera obteniéndose acabados de calidad.

Usos recomendados

Se recomienda para ser usado en exteriores e interiores, en superficies de madera previamente acondicionada tales como; puertas, ventanas, vigas a la vista, terrazas y muebles de madera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Natural, 6 colores empacados similares a los tonos de diferentes maderas y 20 colores disponibles por tintometría.

Terminación: Brillante

Envases disponibles: Galón y Tineta (5 gl)

Rendimiento Teórico: 50 m²/gln. en una mano, dependiendo de las condiciones de aplicación y estado de las superficies.

Tiempo de Secado (a 20°C y 60% HR):

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
3 - 4 hrs.	12 - 14 hrs.	12 hrs.	-

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

Estabilidad de envasado

Mínimo 24 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco, protegido del sol y fuentes de humedad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de superficie

En maderas nuevas se debe lijar suavemente en el sentido de la madera para eliminar asperezas e imperfecciones. La superficie debe quedar limpia, seca, libre de polvo y grasas. Imprimir la madera con una mano de barniz diluido con aguarrás mineral. En maderas barnizadas anteriormente y si la película se encuentra en buen estado, lijar suavemente hasta eliminar el brillo. Si el barniz está cuarteado, parcialmente desprendido o en mal estado, se debe eliminar mediante lijado o cepillado.

Condiciones de aplicación

Aplicar con brocha considerando que la temperatura ambiente deberá ser mayor a 10°C y la humedad relativa del aire inferior a 80%. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

Número de manos recomendadas: 2

Diluyente: Aguarrás Mineral.

Dilución: 0.2 litros por galón máximo para brocha.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El producto y el diluyente son inflamables por lo que deben mantenerse alejados de fuentes de calor o chispas. Pintar en ambientes ventilados. Evitar el contacto con la piel. Para mayor información consultar Hoja de Seguridad.

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.