



TRICOLOR
CONSTRUCCIÓN

ESMALTE SINTÉTICO PLUS UNIVERSAL 8464 - color

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tipo

Producto formulado a base de resinas alquídicas y pigmentos de alta resistencia a la luz y la intemperie. Se caracteriza por su alto brillo, excelente retención de brillo y color, óptima adherencia y gran durabilidad sobre metal y otras superficies no metálicas. Es fácil de aplicar y resiste contacto con aceites y grasas minerales.

Usos recomendados

Está diseñado para aplicarse en interiores y exteriores de recintos. Especialmente recomendado para la protección de fierro y acero estructural en ambientes normales, puertas, marcos, ventanas y rejas metálicas. Adecuado para empastes, yesos y maderas previamente acondicionadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colores: Blanco y colores a pedido.

Terminación: Brillante

Viscosidad (UK): 70 - 75

Envases disponibles: balde metálico de 5 galones.

Rendimiento aproximado: 45 - 50 m²/gl en una mano, dependiendo de las condiciones de aplicación y estado de las superficies.

Tiempo de secado (a 20°C y 60%HR)

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
3 - 4 hrs.	12 hrs.	12 hrs.	-

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores, influyen en los tiempos de secado.

Estabilidad del envasado

12 meses en envase sellado sin abrir, protegido de la intemperie y humedad directa.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de superficies

La superficie debe estar firme, seca, libre de polvo, grasas, aceites, óxidos, impurezas u otros contaminantes. En superficies metálicas antiguas brillantes, se recomienda lijar suavemente la superficie para mejorar la adherencia. En aceros nuevos aplicar dos manos de Anticorrosivo Alquídico Tricolor. En maderas envejecidas, aplicar una mano de Óleo Opaco Plus Universal. En maderas nuevas sellar con Impregnante Antitermita Satinado Construcción u Óleo Opaco Plus Universal. Sobre yesos y empastes aplicar una mano de Sellador Acrílico Plus Universal o Látex Plus Universal.

Condiciones de preparación

No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 5°C y mayor a 35°C. La humedad relativa del aire debe ser inferior a un 80%. No pintar con días de lluvia, niebla o llovizna. Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola convencional.

Número de manos recomendadas: 1-2 (dependiendo del tipo de superficie y del color de fondo a cubrir).

Diluyente: Agarrás mineral.

Dilución: 0,4 L/gl máximo para brocha o rodillo. 0,8 L /gl máximo para pistola convencional.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Se debe aplicar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel. Para mayor información, consultar Hoja de Datos de Seguridad del producto.

R - ODEDE - 003

Revisión: JIV - 03

Fecha de Emisión: 28.09.2018

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.