



TRICOLOR
CONSTRUCCIÓN

ESMALTE AL AGUA ELASTOMÉRICO SUPERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tipo

Pintura al agua de excelente calidad formulada sobre la base de una emulsión acrílica modificada elastomérica que permite mantener la elasticidad de la película en el tiempo. Esta pintura se caracteriza por permitir ocultar micro fisuras generadas en construcción, presentando además, una elevada resistencia a la humedad y excelentes propiedades de difusión de agua por lo que puede ser utilizada en ambientes exteriores e interiores. De acabado satinado forma una película de gran adherencia sobre las superficies recomendadas, siendo completamente lavable e inerte a las superficies alcalinas.

Usos recomendados

Está diseñado para aplicarse en interiores y exteriores de recintos. Especialmente recomendado para concretos, estucos, ladrillos, yeso, empastes y fibrocemento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colores: Blanco y colores a pedido.

Terminación: Satinada

Envases disponibles: Tineta (5 gl) y Tambor (53 gl)

Rendimiento aproximado: 35 m²/gl en una mano, dependiendo de las condiciones de aplicación y estado de las superficies.

Tiempo de secado (a 20°C y 60%HR)

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
4 - 6 hrs.	24 - 48 hrs.	6 - 8 hrs.	-

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores influyen en los tiempos de secado.

Estabilidad del envasado

Mínimo 24 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco, protegido del sol y fuentes de humedad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de superficies

La superficie debe estar firme, seca, libre de polvo, grasas, aceites u otros contaminantes. Sobre superficies de concreto y/o estucos nuevos (previo fraguado de 28 días), deben neutralizarse (quemarse) con una solución de ácido muriático al 20% en agua, y luego eliminar las sales remanentes con una brocha seca. Se debe imprimir con Sellador Acrílico Superior o Látex Superior antes de aplicar la primera mano de Esmalte al agua Elastomérico Superior. Esta indicación también es válida para superficies muy absorbentes como superficies enlucidas con yeso o pasta muro. En superficies antiguas brillantes, lijar suavemente para mejorar la adherencia.

Condiciones de preparación

No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 5°C y mayor a 35°C. La humedad relativa del aire debe ser inferior a un 80%. No pintar con días de lluvia, niebla o llovizna. Las tonalidades amarillas, anaranjadas y rojas presentan poderes cubrientes menores, lo cual se recomienda aplicar una mano de Esmalte al Agua Elastomérico Superior blanco antes de dichos colores. Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola convencional.

Número de manos recomendadas: 2 (dependiendo del tipo de superficie y del color de fondo a cubrir).

Diluyente: Agua potable.

Dilución: 0,1 litros por galón máximo para brocha o rodillo. 0,3 litros por galón máximo para pistola convencional.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Evitar el contacto con la piel. Para mayor información, consultar Hoja de Seguridad del producto.

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.