

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tipo

Producto elaborado en base a resinas de Caucho Clorado modificadas con alquídicos especiales, formulado para borrar la demarcación de carreteras y vías urbanas, que se encuentran fuera de servicio. Rápido secado, muy buena adherencia sobre todo tipo de pavimento, alta resistencia al sangrado, muy buena resistencia a la abrasión y la intemperie. Permite poner en servicio las áreas demarcadas en poco tiempo.

Usos recomendados

Está diseñado para aplicarse en exteriores de pisos de concreto y asfalto, previamente acondicionados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colores: Negro

Terminación: Mate

Envase disponible: Tineta (5 gl)

Rendimiento aproximado: 7,0 m²/gl (250 µm secos)

Tiempo de secado (a 20°C y 60%HR)

Tacto	Apto Tránsito	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
15 - 20 min.	30 - 45 min.	-	-

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

Estabilidad de envasado

Mínimo 12 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco, protegido del sol y fuentes de humedad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de superficies

La superficie debe estar libre de polvo, grasas, aceites, material suelto o pintura antigua mal adherida. Concretos o asfaltos deben ser demarcados con una antigüedad mayor a 30 días. Especial cuidado en pintar superficies selladas recientemente o doble tratamiento. Las membranas de curado pueden afectar la adherencia y secado.

Condiciones de aplicación

No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 5°C y mayor a 35°C. La temperatura del sustrato debe ser mayor a 3°C sobre el punto de rocío. La humedad relativa del aire debe ser inferior a un 80%. No pintar con días de lluvia, niebla o llovizna. La pintura aplicada debe tener un tiempo de secado duro de 24 hrs. antes de ser expuesta a lluvias. Se puede aplicar con brocha, rodillo, Sistema Air-Less o pistola convencional.

Espesor seco recomendado: 250 µm secos.

Diluyente: 009-001 (Diluyente Vinílico)

Dilución: 0,1 – 0,2 lt/gl para brocha, rodillo o Air-Less, 0,4 – 0,6 lt/gl para máquina aplicadora.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Se debe aplicar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel. Para mayor información, consultar Hoja de Seguridad del producto.