



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tipo

Producto especial para diversas superficies expuestas a la intemperie. Formulado en base a polímeros 100% acrílicos, y de escasa reemulsionabilidad, con pigmentos altamente estables a la luz y a los agentes químicos. Por lo tanto, este producto presenta excelente protección contra la radiación solar, agentes climáticos y muy buena resistencia en zonas costeras. Es, además, un producto con excelentes propiedades anticorrosivas que favorecen la adherencia sobre superficies metálicas, posee muy buenas propiedades de plasticidad, adherencia y resistencia mecánica.

Usos recomendados

Está diseñado para aplicarse en exteriores de recintos, en todo tipo de paramentos verticales y horizontales expuestos constantemente a lluvias, lloviznas y/o humedad tales como estucos, concreto, empastados, ladrillo, fierro zincado (galvanizado), tablero de aglomerado tipo MDF, OSB y paneles tratados tipo Smart Side.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colores: Blanco y colores a pedido.

Terminación: Satinado.

Envases disponibles: Balde plástico de (5 gl)

Rendimiento aproximado: 40 m²/gl en una mano, dependiendo de las condiciones de aplicación y estado de las superficies.

Tiempo de secado (a 20°C y 60%HR)

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
1 hora	24 horas.	2 a 4 horas.	-

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores influyen en los tiempos de secado.

Estabilidad del envasado

Mínimo 24 meses en envase sellado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco, protegido de la intemperie (sol y fuentes de humedad)

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de superficies

La superficie debe estar firme, seca, libre de polvo, grasas, aceites u otros contaminantes. Sobre superficies de concreto y/o estucos nuevos (previo fraguado de 28 días), deben neutralizarse (quemarse) con una solución de ácido muriático al 20% en agua, y luego eliminar sales remanentes con una brocha seca. En superficies de acero o fierro zincado, es necesario eliminar la grasa o aceite, mediante un prolijo lavado con "lavaza" preparada con detergente líquido. En superficies antiguas se debe preparar según las condiciones que ésta presente, polvo, cascarilla de laminación, óxidos y pinturas antiguas.

Sobre tableros aglomerados tratados y sin tratar, se debe eliminar la presencia de polvo y otros contaminantes ajenos al sustrato que pudieran intervenir con la adherencia de la pintura.

Condiciones de preparación

No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 5°C y mayor a 35°C. La humedad relativa del aire debe ser inferior a un 80%. No pintar con días de lluvia, niebla o llovizna. Se debe evitar que reciba agua de lluvia o de otra fuente antes de 24 horas de aplicada. Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola convencional.

Número de manos recomendadas: 2 a 3 manos (dependiendo del tipo de superficie y del color de fondo a cubrir).

Diluyente: Agua potable sólo para la limpieza de utensilios que participan de la aplicación.

Dilución: Se suministra con consistencia lista para el uso.

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURA TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.



TRICOLOR[®]
CONSTRUCCIÓN

GALVACRIL TRICOLOR

8391-color

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Evitar el contacto con la piel. Para mayor información, consultar Hoja de Datos de Seguridad del producto.

R-OEDE-003

Revisión: JIV-01

Fecha de emisión: 20.06.2018

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURA TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.