



TRICOLOR
CONSTRUCCIÓN

HIDROFUGANTE BASE AGUA PLUS UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tipo

Producto hidrofugante de acción capilar, formulado a base de una solución acuosa de Metil Siliconato de Potasio, indicado para el tratamiento de superficies de porosidad reducida como estucos de morteros y albañilería. Los agentes de impregnación, con una profunda penetración, desarrollan propiedades repelentes al agua caracterizadas por un marcado efecto formador de gotas. Con este efecto se evita la aparición de hongos, musgos y líquenes.

Usos recomendados

Está diseñado para aplicarse en interiores y exteriores de recintos. Se recomienda su uso para el tratamiento de hormigones armados, estucos, morteros de pega, albañilería de ladrillo, cubiertas, fibrocemento, pinturas y/o revoques para su protección contra la humedad. No recomendado para inmersión. No usar bloques de cemento de alta porosidad o fisuras superiores a 0,3 mm de diámetro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colores: Incoloro

Terminación: No forma película

Envases disponibles: Tineta (5 gl) y Tambor (53 gl)

Rendimiento aproximado: El rendimiento dependerá de la porosidad y absorción de cada superficie a tratar. Como referencia considerar:

22 - 30 m²/gl sobre fibro-cemento

15 - 20 m²/gl sobre concreto

15 - 20 m²/gl sobre ladrillo

Tiempo de secado (a 20°C y 60%HR)

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
1 hrs.	24 hrs.	-	-

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.

Estabilidad del envasado

Mínimo 12 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco, protegido del sol y fuentes de humedad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de superficies

La superficie debe estar firme, seca, libre de polvo, grasas, aceites u otros contaminantes. Las superficies de concreto y/o estucos nuevos (previo fraguado de 28 días), deben neutralizarse (quemarse) con una solución de ácido muriático al 20% en agua, y luego eliminar las sales remanentes con una brocha seca. En obra proteja marcos de aluminio, vidrios, puertas y elementos circundantes. En caso de contaminar con salpicaduras o chorreos, eliminar cuidadosamente con agua y posteriormente secar. La superficie impregnada deberá presentar una reducción de la absorción capilar de agua de al menos 90%. En consecuencia, el sustrato tratado no impedirá la penetración del agua lluvia en caso de que la película de pintura experimente una fisura.

Condiciones de preparación

No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 5°C y mayor a 35°C. La humedad relativa del aire debe ser inferior a un 80%. No pintar con días de lluvia, niebla o llovizna. Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola convencional.

Número de manos recomendadas: 2, aplicadas húmedo sobre húmedo.

Diluyente: Agua potable. Sólo para herramientas de aplicación.

Dilución: No requiere.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Se debe aplicar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel. Consultar Hoja de Seguridad del producto.