



TRICOLOR
CONSTRUCCIÓN

LÁTEX FIBROCEMENTO CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tipo

Producto formulado con resina 100% acrílica, de elegante terminación mate. Gracias a su formulación, sin compuestos saponificables, es altamente resistente a superficies alcalinas, presenta un excelente comportamiento a la intemperie y muy buena lavabilidad. Elaborado con pigmentos de gran estabilidad a la luz, de gran poder cubriente y alto rendimiento.

Usos recomendados

Está diseñado para aplicarse en interiores y exteriores de recintos. Especialmente recomendado para superficies previamente acondicionadas tales como; fibrocemento u otras que presenten una elevada alcalinidad como estucos, concreto o muros de ladrillo. Se puede aplicar también en maderas aglomeradas y placas de yeso-cartón, papel y aislantes de Poliestireno expandido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colores: Blanco y colores a pedido.

Terminación: Mate

Envases disponibles: Tineta (5 gl) y Tambor (53 gl)

Rendimiento aproximado: 45 m²/gl en una mano, dependiendo de las condiciones de aplicación y estado de las superficies.

Tiempo de secado (a 20°C y 60%HR)

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
30 min – 1 hr.	6 - 8 hrs.	4 - 6 hrs.	-

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

Estabilidad del envasado

Mínimo 24 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco, protegido del sol y fuentes de humedad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de superficies

La superficie debe estar firme, libre de polvo, grasas, aceites u otros contaminantes. Sobre superficies de concreto y/o estucos nuevos (previo fraguado de 28 días), deben neutralizarse (quemarse) con una solución de ácido muriático al 20% en agua, y luego eliminar las sales remanentes con una brocha seca. Sobre superficies pintadas, se debe eliminar pintura suelta, descascarada o en mal estado.

Condiciones de preparación

No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 5°C y mayor a 35°C. La humedad relativa del aire debe ser inferior a un 80%. No pintar con días de lluvia, niebla o llovizna. Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola convencional.

Número de manos recomendadas: 2 (dependiendo del tipo de superficie y del color de fondo a cubrir).

Diluyente: Agua potable.

Dilución: Hasta 0,8 lt/gl máximo para brocha o rodillo.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Se debe aplicar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel. Para mayor información, consultar Hoja de Seguridad del producto.

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.