



TRICOLOR
CONSTRUCCIÓN

ÓLEO SEMIBRILLO PLUS UNIVERSAL 8465-color

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tipo

Producto de excelente calidad formulado a base de resinas alquídicas largas en aceite y pigmentos seleccionados. Posee muy buen poder cubriente y forma películas de buena dureza y elasticidad, caracterizándose por su alta resistencia al frote húmedo. Su película lisa y semibrillo facilita la limpieza de las superficies.

Usos recomendados

Está diseñado para aplicarse en interiores y exteriores de recintos. Especialmente recomendado como pintura de terminación de empastes, metales, yesos y maderas. En el rubro Construcción, el Óleo Semibrillo es utilizado ampliamente en el pintado de puertas, marcos de puertas y guardapolvos, previamente acondicionados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colores: Blanco y colores a pedido.

Terminación: Semibrillo.

Envases disponibles: Balde (5 gl)

Viscosidad (UK): 90 ± 5

Rendimiento aproximado: 40 - 45 m²/gl en una mano, dependiendo de las condiciones de aplicación y estado de las superficies.

Tiempo de secado (a 20°C y 60%HR)

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
4 - 6 hrs.	12 - 14 hrs.	12 hrs.	-

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores influyen en los tiempos de secado.

Estabilidad del envasado

12 meses en envase sellado y almacenado en ambiente fresco y seco, protegido de la intemperie.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de superficies

La superficie debe estar libre de aceites, grasas, polvo y contaminantes. En maderas nuevas sellar con Impregnante Construcción (mate / semibrillo) u Óleo Opaco Plus Universal. Sobre yesos y empastes aplicar una mano de Sellador Pigmentado Iris Construcción. En maderas pintadas envejecidas, aplicar una mano de base de Óleo Opaco Plus Universal. En superficies metálicas se debe eliminar el óxido con escobillas de acero o lija, aplicar como pintura de fondo dos manos de Anticorrosivo Alquídico Tricolor y pintar después de 24 hrs. de secado. En superficies metálicas antiguas brillantes, se recomienda lijar suavemente la superficie para mejorar la adherencia.

Condiciones de preparación

No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 5°C y mayor a 35°C. La humedad relativa del aire debe ser inferior a un 80%. No pintar con días de lluvia, niebla o llovizna. Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola convencional.

Número de manos recomendadas: 2 (dependiendo del tipo de superficie y del color de fondo a cubrir).

Diluyente: Aguarrás Mineral.

Dilución: 0,4 L / gln, máximo para brocha o rodillo. 0,8 L / gln, máximo para pistola convencional.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El producto y el diluyente son inflamables por lo que deben mantenerse alejados de fuentes de calor o chispas. Se debe aplicar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel. Para mayor información, consultar Hoja de Datos de Seguridad del producto.

R-ODEDE-003

Revisión: JIV-04

Fecha de emisión: 06.11.2018

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.