



**TRICOLOR**  
CONSTRUCCIÓN

# PASTA ELÁSTICA 2X SUPERIOR

9639999

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Tipo

Es un empaste de gran flexibilidad, formulado en base a una resina acrílica emulsionada en agua y aditivos seleccionados. Diseñada especialmente para enlucido de superficies y tratamiento de juntas de paneles. Además, se puede usar para la reparación de pequeñas grietas e irregularidades, dejando las superficies aptas para el pintado posterior. Se caracteriza por su gran adherencia, elasticidad y trabajabilidad. A diferencia de la Pasta Elástica tradicional, posee mayor poder de relleno y facilidad de lijado.

### Usos recomendados

Está diseñado para aplicarse en interior y exterior. Especialmente recomendado para estucos, concreto, empastados, yeso cartón, yeso, ladrillo, maderas prensadas y/o aglomeradas y aislantes de poliestireno expandido.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colores: Crudo

Terminación: Mate

Envases disponibles: balde (24 Kg)

Rendimiento aproximado: 1,0 . 1,2 Kg/m<sup>2</sup> en una mano, dependiendo del espesor aplicado, rugosidad y tipo de sustrato.

Tiempo de secado (a 20°C y 60%HR)

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
2 - 3 hrs.	8 - 10 hrs.	-	-

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

### Estabilidad del envasado

Mínimo 12 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco, protegido del sol y fuentes de humedad.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

### Preparación de superficies

Las superficies deben estar firmes, secas, libres de polvo y grasas. Previo a la aplicación, se recomienda aplicar Sellador Acrílico Plus Universal o Sellador Acrílico Superior sobre las superficies nuevas. Sobre superficies pintadas, se debe eliminar pintura suelta, descascarada o en mal estado.

### Condiciones de preparación

No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 5°C y mayor a 35°C. La humedad relativa del aire debe ser inferior a un 80%. No pintar con días de lluvia, niebla o llovizna. Para un enlucido normal, se aplica con llana y espátula. Para tratamiento de superficies como fisuras, grietas y oquedades, se realizan aplicaciones consecutivas con espátula, hasta rellenar las imperfecciones. Para uniones de paneles, se aplica, traslapando uno o dos centímetros del borde de la plancha hacia el centro y luego retirar excedente.

Número de manos recomendadas: Lo necesario para obtener una superficie suave y lisa.

Diluyente: Agua potable.

Dilución: Se entrega lista para ser usada y su dilución no es conveniente. Las herramientas y depósitos se lavan con agua.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Se debe aplicar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel. Para mayor información, consultar Hoja de Seguridad del producto.

R-OEDE-003

Revisión: JIV-02

Fecha de emisión: 06.06.2018

**Limitación de responsabilidad:** Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.