



TRICOLOR®
CONSTRUCCIÓN

ÓLEO OPACO PLUS UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tipo

Producto formulado sobre la base de resinas alquídicas largas en aceite. Su alto poder cubriente y fácil aplicación lo hace adecuado para el repintado y desmanches de superficies. Posee buena adherencia, gran capacidad de relleno y es de fácil aplicación.

Usos recomendados

Está diseñado para aplicarse en interiores de recintos. Especialmente recomendado para muros y cielos interiores, puertas, marcos, guardapolvos, empastes, yesos y maderas, previamente acondicionados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colores: Blanco y colores a pedido.

Terminación: Mate

Envases disponibles: Tineta (5 gl) y Tambor (53 gl)

Rendimiento aproximado: 40 - 45 m²/gl en una mano, dependiendo de las condiciones de aplicación y estado de las superficies.

Tiempo de secado (a 20°C y 60%HR)

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
2 - 4 hrs.	8 hrs.	8 - 12 hrs.	-

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores influyen en los tiempos de secado.

Estabilidad del envasado

Mínimo 12 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco, protegido del sol y fuentes de humedad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de superficies

La superficie debe estar libre de aceites, grasas, polvo y contaminantes. Sobre superficies pintadas se deben eliminar películas sueltas y lijar antes de pintar. Sobre maderas limpias y con un contenido de humedad no mayor al 12%, se recomienda aplicar una mano de Impregnante Antitermita Satinado Construcción, Impregnante Mate Construcción u Óleo Opaco Plus Universal. En el caso de yesos se recomienda una aplicación previa con Sellador Acrílico Plus Universal o Sellador Pigmentado Iris Construcción, con el fin de sellar la superficie. Después de 24 horas de secado se puede aplicar Óleo Opaco Plus Universal como terminación.

Condiciones de preparación

No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 5°C y mayor a 35°C. La humedad relativa del aire debe ser inferior a un 80%. No pintar con días de lluvia, niebla o llovizna. Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola convencional.

Número de manos recomendadas: 2 (dependiendo del tipo de superficie y del color de fondo a cubrir).

Diluyente: Aguarrás Mineral.

Dilución: 0,3 lt/gl máximo para brocha o rodillo.
0,8 lt/gl máximo para pistola convencional.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El producto y el diluyente son inflamables por lo que deben mantenerse alejados de fuentes de calor o chispas. Se debe aplicar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel. Para mayor información, consultar Hoja de Seguridad del producto.

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.