

SATURNO

Porcelanato Técnico Doble Carga

Nombre	Saturno Blanco
Formato Nominal	60x60
Acabado	Pulido
Usos	Residencial/Comercial
Zonas	Interior
Diseño	Doble Carga

Nombre	Saturno Blanco
Formato Nominal	60x60
Acabado	Natural
Usos	Residencial/Comercial
Zonas	Interior
Diseño	Doble Carga

Destonalización Rectificado
Baja

SATURNO

Porcelanato Técnico Doble Carga

Nombre	Saturno Beige
Formato Nominal	60x60
Acabado	Pulido
Usos	Residencial/Comercial
Zonas	Interior
Diseño	Doble Carga

Nombre	Saturno Beige
Formato Nominal	60x60
Acabado	Natural
Usos	Residencial/Comercial
Zonas	Interior
Diseño	Doble Carga

Destonización Rectificado
Baja

SATURNO

Porcelanato Técnico Doble Carga

Nombre	Saturno Gris
Formato Nominal	60x60
Acabado	Pulido
Usos	Residencial/Comercial
Zonas	Interior
Diseño	Doble Carga

Nombre	Saturno Gris
Formato Nominal	60x60
Acabado	Natural
Usos	Residencial/Comercial
Zonas	Interior
Diseño	Doble Carga

Nombre	Saturno Gris
Formato Nominal	60x60
Acabado	Rustico
Usos	Residencial/Comercial
Zonas	Exterior
Diseño	Doble Carga

Destonalización Rectificado
Baja

SATURNO

Porcelanato Técnico Doble Carga

Nombre	Saturno Grafito
Formato Nominal	60x60
Acabado	Pulido
Usos	Residencial/Comercial
Zonas	Interior
Diseño	Doble Carga

Nombre	Saturno Grafito
Formato Nominal	60x60
Acabado	Natural
Usos	Residencial/Comercial
Zonas	Interior
Diseño	Doble Carga

Nombre	Saturno Grafito
Formato Nominal	60x60
Acabado	Rustico
Usos	Residencial/Comercial
Zonas	Exterior
Diseño	Doble Carga

Destonalización Rectificado
Baja

SATURNO

Porcelanato Técnico Doble Carga

Nombre	Saturno Grafito
Formato Nominal	30x60
Acabado	Rustico
Usos	Residencial/Comercial
Zonas	Exterior
Diseño	Doble Carga



Destonalización Rectificado
Baja

SATURNO

Porcelanato Técnico Doble Carga

Nombre	Saturno Negro
Formato Nominal	60x60
Acabado	Pulido
Usos	Residencial/Comercial
Zonas	Interior
Diseño	Doble Carga

Destonalización Rectificado
Baja

SATURNO

Porcelanato Técnico Doble Carga

ENSAYO	NORMA	VALORESEGÚN NORMA	RESULTADO
Absorción de Agua	UNEENISO 1054 3	$E \leq 0,5\%$	0,05% ~ 0,07%
Longitud y Ancho Espesor	UNEENISO 1054 2	$\pm 0,5\%$ $\pm 5\%$	- 0,01% ~ + 0,01% Cumple
Curvatura Central Curvatura Lateral Alabeo	UNEENISO 1054 2	$\pm 0,5\%$ $\pm 0,5\%$ $\pm 0,5\%$	- 0,02% ~ + 0,04% - 0,03% ~ + 0,06% - 0,02% ~ + 0,04%
Fuerza de Rotura	UNEEN ISO 1054 5	$\geq 1300 \text{ N}$	2002 N
Resistencia a la Flexión/Modulo de Rotura	UNEEN ISO 1054 5	Min. 35 N/mm ²	40 N/mm ²
Resistencia a la Abrasión Profunda	UNEEN ISO 1054 6	Valor Declarado	110mm ³
Resistencia al Choque Térmico	UNEEN ISO 1054 9	Método de Ensayo Disponible	Resiste
Resistencia al Cuarteo	UNEEN ISO 1054 5	Método de Ensayo Disponible	Resiste
Resistencia a la Helada	UNEEN ISO 1054 2	Método de Ensayo Disponible	Resiste
Resistencia al Ataque Químico	UNEEN ISO 1054 3	Valor Declarado	UA/ULA
Resistencia a las Manchas	UNEENISO 1054 4	Valor Declarado	Clase 2
Resistencia al Deslizamiento	AS4586:2013 D	Valor Declarado	R9(Pulido) R10(Natural) R11 (Rustico)

Peso	22 Kgs/M ²
Equivalencia	1,44 M ² /Cj
Junta Mínima	2mm
Procedencia	Asia