



FICHA TÉCNICA

Descripción del producto

Producto formulado en base a dispersiones sintéticas, base agua, de gran poder cubridor y rendimiento. Tiene una excelente resistencia al agua en exteriores, en especial sobre sustratos alcalinos.

Su película tiene una elasticidad y flexibilidad moderada, lo que le permite comportarse muy bien sobre uniones pintadas sobre cintas de Joint Gard, como las que se hacen entre pilares y muros de albañilería, y de Yeso-Cartón.

Usos recomendados

Se emplea para proteger muros alcalinos, como Estucos, Hormigón, Ladrillos, Yeso, Yeso-Cartón, Revestimientos Texturados, y Fibrocemento. También adhiere sobre Acero Galvanizado.

Propiedades

Propiedad	Descripción
Naturaleza Química	Resina sintética
Color	Según pedido
Terminación	Satín y Opaco.
Diluyente	Agua Potable sólo lavado equipos.
Rendimiento teórico	35+/- 5 m ² por galón dependiendo de la rugosidad y espesor.
Formato	Tineta con 4 galones

Preparación de superficie

Las superficies como Estucos, Hormigón, Ladrillos, y Fibrocemento, deberán estar fraguadas <+28 días> y se lavarán con agua <hidrolavado> para eliminar las sales de fraguado, el material suelto o disgregado, las suciedades, y los desmoldantes si los hay.

Dos o tres manos serán suficientes, dependiendo del color y la rugosidad de la superficie.



Si se emplea sobre Yeso en interiores, deberán sellarse con una mano de Sellador Acrílico, antes de aplicar el Plastilátex, logrando así mejores rendimientos y nivelaciones.

Sobre Acero Galvanizado, deberá lavarse la superficie previamente con detergentes domésticos, para eliminar el aceite que trae de origen.

Aplicación

Condiciones de Aplicación	Sobre 10°C y Bajo 80% Humedad relativa
Herramientas de aplicación	Brocha-Rodillo- Pistola
Dilución	¼ de litro por galón para brochas y rodillos.
Número de capas	2 -3 manos según color y superficie

Consideraciones:

No debe aplicarse sobre papeles interiores que estén plastificados, como tampoco sobre plásticos denominados como "papeles".

No debe ser aplicado sobre techos antiguos, como los tejas de cemento, fibrocemento, y las de arcilla; no hay adherencia sobre ellas por estar meteorizadas.

Tiempos de Secado 23°C, 53 % Humedad Relativa, 50 un espesor

Secado tacto	1-2 h
Secado para repintar	12 hr
Secado final	14-21 días

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco, y bien ventilado. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

Tiempo de vida de almacenaje a 10-30°C y H.R. menor a 80%.: 12 meses



Salud y Seguridad

Este producto es sólo para uso profesional. Los aplicadores y operarios deberán estar capacitados y contar con el equipo para mezclar, agitar y aplicar las pinturas correctamente. Los aplicadores deberán utilizar equipos de protección personal adecuados.

Los valores informados sobre el rendimiento y secado, pueden ser distintos a los indicados, debido a las características de la superficie, espesores de película, y las condiciones climáticas de aplicación; así también el color puede verse afectado por la luminosidad y el perfil de rugosidad de la superficie, pudiendo haber leves diferencias entre partidas, de acuerdo a tolerancias establecidas internacionalmente, y los colores de las cartillas son las representaciones más cercanas posibles, por este motivo verifique siempre que los envases sean del mismo lote de fabricación, si no lo son, mézclelos para obtener un color uniforme.

Siempre haga pruebas del color antes de aplicar la pintura sobre el total de la superficie, así verificará que el color sea el que usted eligió.

Nota

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica, están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo al avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de éstos datos técnicos sin previo aviso.