

FICHA TÉCNICA

Descripción del producto



El esmalte al agua Pieza & Fachada Bio-Tech, está formulado en base a Resinas Sintéticas emulsionadas en agua, de bajo olor, excelente poder cubridor, y de gran resistencia en exteriores e interiores; en especial para la protección de muros exteriores en zonas lluviosas, de alta radiación solar, principalmente a la radiación ultra-violeta.

En interiores, además de su bajo olor, tiene una excelente limpiabilidad (lavabilidad), lo que permite eliminar periódicamente el polvo y las suciedades sobre la superficie pintada, frotándola con un paño húmedo, sin dañar la película de pintura, manteniendo así un espacio sano para nuestra salud, y libre de contaminantes.

Contiene biocidas que actúan como co-ayudante para prevenir la proliferación de Algas, Hongos, y Bacterias, sobre la superficie de la pintura, gracias a su eficaz ingrediente de última generación, logrando así un espacio de control de contaminantes indeseables para la salud; como por ejemplo las Bacterias Staphylococcus Aureus, y Escherichia Coli, donde su efecto tiene una larga acción a través del tiempo. En cuanto al control preventivo contra Hongos, como Aspergillus Niger, Penicillium Funiculosum, y Aureobasidium, su efectividad se prolonga por ± 2 años, en áreas de alta condensación de vapor de agua basado en la norma ASTM D-5590-0. En cuanto a su capacidad de prevenir la formación de Algas, cumple con la norma Singapore Standard 345:1990. Además entrega protección antibacterial según norma Japonesa JIS Z 2801

El componente activo del biocida se encuentra aprobado por la EPA (Environmental Protection Agency) de USA, y notificado en la BPD (Biocidal Product Directive) de Europa

Pieza y Facha Premium Plus fue aprobado y certificado por la Coatings Research Group Incorporated como producto GREEN WISE, en cuanto a reducir la cantidad

de contaminantes interiores que generen malos olores irritantes, y/o productos dañinos para el confort y bienestar de los instaladores y ocupantes, teniendo un contenido de solventes orgánicos inferior a 100 g/L.

Usos recomendados

Su uso está indicado para áreas de alta propagación por contacto, como Baños, Cocinas, Dormitorios, Salas de estar, Comedores, Despensas, Closets, como así también en Restaurantes, Hospitales, Clínicas, Farmacias, Camarines, y Establecimientos Educativos, donde las exigencias de higiene para la salud humana son altamente requeridas. Además se recomienda en lugares, donde puede haber presencia de hongos, que pueden provocar asma, enfermedades bronco-pulmonares, irritación a los ojos, dolores musculares, cansancio, y fallas en el sistema nervioso central.

Se puede aplicar sobre superficies exteriores alcalinas, como Estucos, Hormigón, Ladrillos, y Fibrocemento, como los Siding fabricados con él, para evitar los daños producidos por la intemperie, lluvia, y heladas.

Así también para proteger y decorar muros interiores neutros, como los alisados con Pasta para Muros, enlucidos con Yeso, y Yeso-Cartón, como Volcanita, Gyplac y Knauf.

Excelente producto para ser aplicado sobre Siding fabricados con tableros de OSB, revestidos con papel fenólico pintable.

También tiene una excelente adherencias sobre Acero Galvanizado en exteriores, como fachadas, canaletas, bajadas de agua, y cobertizos, para protegerlas de la corrosión causada por la acidez de los humos generados por la quema de leña.

Como base para Papel Mural, para controlar preventivamente los hongos, tan comunes algunas veces cuando las condiciones de humedad así lo permiten.

Propiedades

Propiedad	Descripción
Color	De acuerdo a cartilla - Tintometría.
VOC teórico	< 100 gr/litro
Terminación	Satinado.
Diluyente	Agua Potable
Rendimiento teórico	35-45 m ² /gal/mano, dependiendo del grado de absorción, rugosidad de la superficie y cantidad de producto aplicado
Formato	¼ galón- galón- Tineta 5 galones

Preparación de superficie

Las superficies estucadas y de Hormigón, deberán estar fraguadas (+28 días), y se lavarán con agua (hidrolavado) para eliminar las sales superficiales, el material suelto o disgregado, las suciedades, y los desmoldantes y las membranas de fraguado si los hay.

Sobre Ladrillos de Arcilla, y para Enchapes de los mismos, deberán estar fraguados (+28 días) y se lavarán con agua (hidrolavado) para eliminar las sales. Para este material comendamos aplicar la primera mano con una dilución de $\frac{3}{4}$ de litro de agua por galón, y $\frac{1}{4}$ de litro por galón para las siguientes.

Si se emplea sobre Yeso en interiores, sugerimos sellarlo con una mano de Sellador Acrílico Incoloro, como sellador y promotor de adherencia, antes de aplicar el esmalte al agua Pieza & Fachada Bio Tech, para disminuir la absorción del Yeso y obtener así buenos resultados.

Sobre Fibrocemento, este deberá estar limpio y libre de polvo, antes de aplicar el esmalte al agua.

Sobre Acero Zincado, Galvanizado, o Zinalum, solo debe lavarse con detergentes domésticos, para eliminar el aceite que trae de su origen.

Sobre los Siding fabricado con tableros de OSB revestidos con papeles Fenólicos pintables, recomendamos eliminar el polvo y las suciedades, lavando la superficie con detergentes, antes de aplicar la pintura, y estando esta una vez seca.

Aplicación

Condiciones de Aplicación	10°C - 30°C superficie y Bajo 80% Humedad relativa
Herramientas de aplicación	Brocha , Rodillo de pelo y Pistola
Dilución	$\frac{3}{4}$ de litro por galón para brochas y rodillos, y $\pm \frac{1}{2}$ litro para pistola con aire
Número de capas	2-3 dependiendo del color, y de la rugosidad y absorción de la superficie

Tiempos de Secado

20°C, 60 % humedad relativa, 50 um espesor húmedo

Secado tacto	30 minutos
Secado para repintar	6 horas
Secado final	14-21 días

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco, y bien ventilado. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

Tiempo de vida de almacenaje a 10-30°C y H.R. menor a 80%.: **24 meses**

Salud y Seguridad

Los componentes de este producto no son inflamables, y respetan el medio ambiente y a las personas.

Precauciones

Si la superficie está con hongos, deben eliminarse previamente aplicando Cloro domestico tal cual está en su envase dejándolo actuar durante dos horas, para después enjuagar y secar ante de pintar.

No debe aplicarse sobre papeles interiores que estén plastificados, como tampoco sobre plásticos denominados como "papeles", la pintura queda pegajosa durante un largo tiempo.

No debe ser aplicado sobre tejas antiguas de cemento, fibrocemento, y las de arcilla; no hay adherencia sobre ellas por estar meteorizadas por carbonatación.

No debe aplicarse directamente sobre maderas, el tanino de ellas afecta el color de la película del esmalte al agua.

Sobre superficies lisas recomendamos aplicar la pintura con rodillos de pelo corto, y sobre superficies rugosas o texturadas, con rodillos de pelo largo.

Considere en la cartilla Millennium, que cuando dice "Low Hide" significa que el color es poco cubriente, por este motivo necesita como aparejo, la misma pintura, o un látex de alta calidad, del color Gris 8520W, para después aplicar el color elegido. Si dice "Interior Only" significa que el color es solo para interiores. Todos los colores tienen valores de la luminosidad, que están indicados en la cartilla como LRV.

Nota

Los valores informados sobre el rendimiento y secado, pueden ser distintos a los indicados, debido a las características de la superficie, espesores de película, y las condiciones climáticas de aplicación; así también el color puede verse afectado por la luminosidad y el perfil de rugosidad de la superficie, pudiendo haber leves diferencias entre partidas, de acuerdo a tolerancias establecidas internacionalmente, y los colores de las cartillas son las representaciones más cercanas posibles, por este motivo verifique siempre que los envases sean del mismo lote de fabricación, si no lo son, mézclelos para obtener un color uniforme.

Siempre haga pruebas del color antes de aplicar la pintura sobre el total de la superficie, así verificará que el color sea el que usted eligió.

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo al avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de éstos datos técnicos sin previo aviso.