



# PINTURA PISCINA BASE AGUA HEAVY DUTY 9661-COLOR

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Tipo

Pintura Piscina Heavy Duty es un producto base agua formulado especialmente con un polímero 100% acrílico de acabado satinado, que permite recubrir e impermeabilizar piscinas de hormigón y fibra de vidrio, dejando una película de gran adherencia y flexibilidad. Se aplica directamente sobre muros, paramentos o enlucidos cementicios previamente neutralizados y acondicionados en piscinas de hormigón. Es permeable al vapor, pero impermeable al agua.

### Usos Recomendados

Este producto se aplica directamente sobre muros de hormigón o enlucidos cementicios que no contengan aditivos impermeabilizantes, ya que estos actúan como antiadherentes. Es recomendado en el primer pintado y repintado para piscina de fibra de vidrio. No aplique si la piscina esta revestida con productos epóxicos, cerámico y azulejos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Colores:** Azul, celeste, gris y 10 colores en tintometría.

<b>Terminación</b>	: Satinado
<b>Presentación</b>	: galón y balde de 4 galones
<b>Peso específico</b>	: (Kg. /l.): 1,15 – 1,25
<b>Viscosidad (UK)</b>	: 70 - 80
<b>Tiempo de Secado</b>	: (a 25°C y 60% HR):

Tacto	Secado total	Repintado mínimo	Dureza final
1 hrs.	12 hrs.	4 hrs.	7 días

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

**Rendimiento Teórico:** 35 – 40 m<sup>2</sup>/gln en una mano, dependiendo de cómo se aplica la pintura, del color elegido y del tipo de superficie a recubrir.

**Estabilidad de Envasado:** 24 meses en envase sellado sin abrir, protegido de la intemperie.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

### Preparación de Superficie

**Piscinas nuevas de hormigón:** Después de fraguada la superficie de hormigón o enlucido cementicio (28 días aprox.) se debe neutralizar y eliminar las sales solubles con una solución de ácido muriático al 10%, luego dejar secar totalmente y eliminar las sales remanentes con una escobilla seca. Limpie bien la superficie para eliminar el polvo circundante. Agite bien el contenido del envase y aplique la primera mano diluida como máximo un 20% a 25%, cuidando de no dejar zonas sin cubrir.

Deje secar al menos 4 hrs. Aplique una capa delgada de Pasta Piscina Tricolor en zonas dañadas, tapando concavidades o pequeños nichos e irregularidades que se presenten en la estructura nueva. De inmediato, saque el excedente a lana parada, aplique sólo la pasta en las concavidades o zonas a reparar. Después de 24 horas, lije la superficie con lija gruesa y posteriormente con lija fina hasta lograr la suavidad deseada.

Una vez limpia y seca la superficie, agite bien el contenido del envase y aplique la segunda mano diluida a un 10% y tercera mano sin diluir. Dejar secar entre manos al menos 4 hrs.

**Piscinas nuevas de Fibra de Vidrio:** Eliminar todo tipo de contaminantes presente en la superficie y realizar una limpieza con detergente e hidrolavadora. Agite bien el contenido del envase y aplique la primera mano diluida como máximo un 20% a 25%, cuidando de no dejar zonas sin cubrir. Una vez seca la superficie aplique la segunda mano sin diluir. Dejar secar entre manos al menos 4 hrs.

**Repintado de Piscinas:** Retire con espátula ancha toda la pintura suelta y todos los elementos extraños de la superficie (ej. bronceadores, sales, musgos, algas, polvo). Idealmente utilizar detergente neutro para limpiar.

Raspe y lije toda la superficie con lija para fierro grano 40-50 para generar una superficie porosa y adherente.

Limpie bien la superficie para eliminar todo el material particulado. Una vez limpia y seca la superficie, agite bien el contenido del envase. Aplique la primera mano de Pintura Piscina Heavy Duty base Agua diluida como máximo un 15%, dejar secar y aplicar una segunda mano de terminación sin diluir

**Limitación de responsabilidad:** Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quien debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.

Para piscinas de hormigón, después de la primera mano y luego de 12 horas aplique Pasta Piscina Tricolor en las zonas a nivelar y reparar fisuras y grietas. Después de 12 hrs. lije, limpie y aplique la segunda mano de terminación sin diluir.

## **RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN**

La aplicación debe ser en forma cruzada con brocha o rodillo de pelo corto, cuidando de no dejar poros sin pintar en la superficie y esperando al menos 4 horas entre manos (idealmente de un día para otro). Se recomienda hacer el llenado de la piscina después de al menos 7 días de la última mano aplicada.

Pintar en horas de menor intensidad de sol, sobre superficies frías, antes del mediodía o en las tardes, cuando la temperatura de ella esté entre 10°C y <20°C. Use, guantes y gafas de seguridad.

Evite dar demasiadas pasadas de brocha o rodillo en la segunda mano, ya que puede remover la mano anterior. Aplique la pintura en capas delgadas, así evitará el englobamiento de esta en el proceso de secado.

En repintados, compruebe la compatibilidad con la pintura anterior en una superficie pequeña, con esto evitará englobamientos y defectos de adherencias.

Los colores intensos pueden bajar su tono debido a los efectos de las concentraciones del cloro. Además, el color bajo el agua se podrá ver distinto a la muestra, debido a la reflexión de la luz sobre el agua, profundidad y el entorno de la piscina.

También puede existir una leve diferencia entre lotes distintos. Se recomienda siempre verificar que los envases sean de una misma partida de fabricación, de no ser así, se deben mezclar bien para obtener un color uniforme.

**Diluyente:** Agua Potable

**DILUCIÓN:** 10% a un 25%, dependiendo de la etapa en que se encuentra. Usar agua y detergente líquido para la limpieza de los utensilios.

### **Precauciones de Seguridad:**

Almacenar en áreas limpias y bien ventiladas. Para mayor información consultar Hoja de Datos de Seguridad.

R-OEDE-003

Revisión: JIV-01

Fecha de emisión: 19-08-2019

**Limitación de responsabilidad:** Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.